

COLLE REFRACTAIRE ISOLANT CHEMINEE

FUNKTION

Geeignet zur Montage biegsamer oder halbstarrer feuerfester Bauelemente (Steinwolle, Glasfasern etc.) auf Untergründen wie Gips, Gipsplatten, Beton, Porenbeton, Rohputz, Putz, Faserputz, Backstein, Stahl, Guss und rostfreiem Stahl.

- Kann zur Ausführung von Dämmungen für Heizgeräte wie Heizkesseln, Kaminen und Öfen eingesetzt werden.
- Auch zum Einkleben von Glasfasergeflechtsschläuchen in die Türen von Öfen, Kesseln, Kamineinsätzen verwendbar.

Technische Daten

Spezifikationen	Eigenschaften
Farbe	Beige
Dichte	1,8
pH-Wert	11,5
Viskosität nach Brookfield RVT-D bei 0,5 U/min (20°C)	2600 Pa.s
Max. Korngröße der Zuschlagstoffe	100 µm (0,1 mm)
Temperaturbeständigkeit	1100°C

Anwendung

Vorbereitung

- Dieser Kleber ist gebrauchsfertig.
- Untergründe mit einem Zerstäuber befeuchten.

Gebrauchsanweisung

- Der Kleber muss wie folgt aufgebracht werden:
 - entweder durch Einstreichen der Klebefläche mit einer Dicke zwischen 2 und 3 mm mit Hilfe des mitgelieferten Zahnspachtels.
 - oder beim Verkleben großflächiger Platten mit Klebepunkten.
- Anbringen und dabei den Klebstoff zerdrücken.
- Für 2 Stunden bei Umgebungstemperatur trocknen lassen.

Verbrauch

5 kg für 5m² bei einseitiger Klebung.

Reinigung der Geräte

Die Geräte werden mit (wenn möglich warmem) Wasser gereinigt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet unter www.quickfds.com oder <http://www.geb.fr/fiches.php> abgerufen werden.

Lagerung

Bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C lagern.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Anmerkungen

Längere Lagerung bei höheren Temperaturen kann in bestimmten Fällen die Merkmale des Endergebnisses beeinträchtigen.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, Vorversuche unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Es können sich abhängig von der Weiterentwicklung der Produkte oder unserem Kenntnisstand unangekündigt Änderungen am vorliegenden Dokument ergeben. Wir empfehlen daher, jeweils unter <http://www.geb.fr/fiches.php> zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.