

TOILE DE COTON PLATREE

FUNKTION

Schnell härtendes Gipsband, gebrauchsfertig

- Schutz von Isolier- und Dämmmaterial
- Versiegeln
- Verschließen
- Formen

Gütezeichen und Zulassungen

Nicht entzündlich (Klasse M0 – PV / CSTB Nr. RA10-0112)

Technische Daten

Spezifikationen	Merkmale
Art des Trägermaterials	Baumwollmull
Art der Gipsmasse	Gips 95 % + verschiedene Zusatzstoffe (Bindemittel auf der Basis von Zellulose, Vinyl, Trocknungsregulator)
Gipsgewicht	> 396 kg/m ²
Zeit bis zum Erstarrungsbeginn	2 Min. 30 Sek. (bei 20 - 25°C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Trockenzeit bei 10 übereinander liegenden Schichten	Ca. 48 Stunden

Anwendung

Vorbereitung


- Das Einweichwasser muss eine Temperatur von maximal 25°C haben. Keine Zusätze ins Wasser geben.

Gebrauchsanweisung

- Das Band 10 bis 15 Sekunden lang im vorbereiteten Wasser einweichen.
- Vorsichtig mit der Hand ausdrücken.
- Das Band sofort verarbeiten. Beim Anlegen sorgfältig glatt streichen, so dass sich die einzelnen Schichten gut miteinander verbinden.
- Das Dämmmaterial um eine Rohrleitung kann mit einer Überlagerung von 30 bis 50 % einfach und zuverlässig gesichert werden.

Verbrauch

Zu umwickelnder Außen-Ø (mm)	80	100	150	200
Bandlänge (m) pro laufendem Rohrleitungsmeter (30 % Überlagerung)	3,2	4,0	6,0	8,0



Reinigung der Geräte

Vor dem Trocknen mit Wasser, nach dem Trocknen mit mechanischen Mitteln.

Lagerung

Bei Temperaturen unter 30°C vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum gilt für das ungeöffnete Produkt, das bei 20°C und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Anmerkungen

Nicht in ständig feuchter Umgebung anwenden (Schimmelgefahr).

Die maximale Temperatur für die Anwendung des Gipsgewebes an einer Isolierschnur beträgt 90°C.

Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Ergebnis der in unseren Labors durchgeführten Messungen. Angesichts der Vielzahl verschiedener Materialien, bestehender Qualitätsunterschiede und der Vielseitigkeit der Arbeitsmethoden empfehlen wir den Anwendern, vor dem Gebrauch Prüfungen unter tatsächlichen Einsatzbedingungen durchzuführen.

Das vorliegende Dokument kann in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung der Produkte bzw. unseres Wissensstands ohne weitere Vorankündigung geändert werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der Anwendung zu prüfen, ob Ihnen die neueste Version vorliegt.

Das Sicherheitsdatenblatt kann im Internet eingesehen werden auf der Website www.quickfds.com