

RLC+

Kasutusala

Anaeroobne vaik siledate vask- ja valgevasest liitmike tihendamiseks.

- Kasutamiseks täiseadmestikel.
- Kasutamiseks sooja ja külma tarbeveevõrkudes ning keskküttevõrkudes,
- Ooteaeg vee uuesti sisselaskmiseni: 15 minutit pärast viimast liitmikku, läbimõõduga kuni 16 mm ja rõhul kuni 30 baari.
- Vastupidav vesihaamri löökidele.
- Ei sobi kasutamiseks gaasitorujuhtmestikes ega külmainesüsteemides ega pideva vibratsiooniga seadmestikes.
- Ei ole uuesti peale pandav.

Märgised ja tehnilised tunnustused

Joogiveega kokkusobivus: vastavust kinnitanud WRAS temperatuuril kuni 23 °C vastavalt standardile BS 6920.

Ehitusteaduse ja -Tehnika Keskuse (CSTB) katsed:

- **Purunemisrõhk:** läbimõõt 14 mm, temperatuuril 20 °C: 73 baari
- **Vastupidavus rõhumuutustele:** 30 000 tsüklit kestusega 1 s igaüks rõhul 10–30 baari temperatuuril 20 °C, liitmiku läbimõõduga 14 mm
- **Temperatuurikindlus:** 1000h temperatuuril 80 °C, rõhul 10 baari, liitmiku läbimõõduga 14 mm

Tehnilised omadused

Tehniline kirjeldus	Omadused
Välimus	Paks vedelik
Värvus	Oranž
Minimaalne kasutustemperatuur	10°C
Maksimaalne läbimõõt	35 mm
Kinnistumisaeg enne vee uuesti sisselaskmist	15 min liitmikel läbimõõduga kuni 16 mm, k.a 1 h läbimõõdul 18–28 mm 1 h 30 min läbimõõdul 28–35 mm
Lõplik polümerisatsiooniaeg	12 tundi
Miimumkaugus kraanimis- või jootmiskohast	30 cm
Kokkusobivad vedelikud	Joogivesi (temperatuuril < 23 °C) Küttevesi Glükoolvesi

Vastupidavus temperatuurile / rõhul

Kuni 30 baari (kuni 60 °C)

Kuni 15 baari (kuni 70 °C)

Kuni 10 baari (kuni 80 °C)

Kasutamine

Ettevalmistamine

- Määrake eelnevalt kindlaks kõikide ringlusahela elementide pikkused ja asendid ning asetage kinnituse toruklambrid tavapäraselt kohale, et vältida väändumis- või paindumiseefekte.
- Hõõruge sissepandavad ja pesatüüpi osad ABRASIIVLINDI või TERASVILLAGA üle.
- Puhastage rasvast ja puhastage pinnad universaalse küürimisvahendiga DECAPANT UNIVERSEL.
- Enne toote pealekandmist veenduge, et pinnad on puhtad ja kuivad.

Kasutusjuhend

- Kandke vaik peale KOGU ULATUSES sissepandavate JA pesatüüpi osade ÜMBER, mis pannakse omavahel kokku. Pressliitmikel kanda toodet peale ilma liigendit ära võtmata.
- Pange sissepandav osa pesatüüpi osa omavahel kokku, üksteise sisse, ilma neid väänamata.
- Pühkige liigne kogus toodet puhta lapiga ära (toode ei kuiva õhuga kokkupuutel ära).
- Pärast viimast liitmikku oodata 15 min (kuni 16 mm läbimõõduga liitmike puhul) või 1 h (18–28 mm läbimõõduga liitmike puhul) või 1h30 min (28–35 mm läbimõõduga liitmike puhul) enne veeringlusahelasse vee sisselaskmist.
- Joogivee võrkude puhul loputage seadmestik läbi vähemalt 30 minutit enne võrgu tööle panemist.

Tootekulu

20 ml mahuga pudeli täie tootega saab teha 50 liitmikku läbimõõduga 15 mm.

Seadmete puhastamine

Enne polümeriseerumist saab toodet ära puhastada lahustiga.

Pärast polümeriseerumist saab toodet eemaldada ainult mehaaniliselt (lihvides).

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Ohutuskaart on kättesaadav internetis aadressil www.quickfds.com või aadressil www.geb.fr.

Kui tootele kehtivad puhastusvahendite suhtes kehtestatud õigusnormid: Koostisainete loetelu on saadaval nõudmisel aadressil reach@geb.fr

Kui tootele kehtivad biotsiidide suhtes kehtestatud õigusnormid või see sisaldab toote kaitseks biotsiidi: Vt ohutuskaarti – Palume tagada kasutatud toodete vastutustundlik kasutus.

Nipp

Töötab ka eelvormitud valmismuhvidel (toruühendustel).
Toodet võib kasutada kinnipressimise täienduseks või asemel.

Märkused

Toode on välja arendatud vask- ja valgevasest torujuhtmestike jaoks. Teiste metallide jaoks ei sobi.
Toode ei ole lahtivõetav.
Selle tootega tehtud liitmikele ei tohi avaldada liiga tugevat pööramispinget.
Keermestatud metall-liitmikel eelistada tootesarja GEBETANCHE tooteid.

Hoidmine

Hoida temperatuurivahemikus +10°C kuni +25°C.
Pakendile märgitud kõlblikkusaeg kehtib avamata tootepakendi kohta, mida hoitakse temperatuuril 20°C normaalsetes õhuniiskuse tingimustes.

Pakendite ja jäätmete sorteerimine

Juhinduge pakendil märgitud juhistest ja kohalikest kohaldatavatest eeskirjadest.

Selle tehnilise teabelehe andmed on esitatud heausklikult ja saadud meie laboratooriumis tehtud mõõtmiste tulemusel. Materjalide arvukust, kvaliteedierinevusi ja töömeetodite mitmekesisust arvestades soovitame toodet eelnevalt katsetada tegelikes kasutustingimustes.

Käesolevat dokumenti võidakse ilma ette teatamata muuta vastavalt toodete või meie teadmiste arendamisele. Soovitame samuti kontrollida aadressil <http://www.geb.fr>, et teil on olemas kõige uuem versioon.