# COLLE REFRACTAIRE ISOLANT CHEMINEE

## FONCTIONNALITE

**Permet l'assemblage d'éléments réfractaires souples ou semi-rigides (laine de roche, fibres de verre...) sur supports tels le plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, crépi, staff, briques, l'acier, la fonte, l'inox.**

- Peut s'employer pour la réalisation d'éléments d'isolation d'appareils de chauffage tels que chaudières, cheminées, fours.
- Assure également le collage de tresses de fibres de verre sur les portes de fours, chaudières, inserts, poêles.

## Caractéristiques techniques

| Spécifications | Caractéristiques |
|---|---|
| Couleur | Beige |
| Densité | 1.8 |
| pH | 11.5 |
| Viscosité Brookfield RVT-D à 0,5 tr/min (20°C) | 2600 Pa.s |
| Granulométrie maximale des charges | 100 microns (0.1mm) |
| Tenue en température | 1100°C |

## Mise en œuvre

### *Préparation*

- Cette colle est prête à l'emploi.
- Humidifier les supports avec un vaporisateur.

### *Mode d'emploi*

- Cette colle doit être déposée :
  - soit par enduction de la surface à encoller à l'aide de la raclette crantée fournie, sur une épaisseur comprise entre 2 et 3 mm.
  - soit par plots pour le collage de grands panneaux.
- Poser en écrasant la colle.
- Laisser sécher 2 heures à température ambiante.

### *Consommation*

5 kg pour 5m$^2$ en collage simple face.

### *Nettoyage du matériel*

Le nettoyage du matériel se fait avec de l'eau (chaude si possible).

***Précautions d'emploi***
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php

## Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +30°C.
La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

## Observations

Un stockage prolongé à une température supérieure peut, dans certains cas, modifier les caractéristiques finales du produit.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en possession de la dernière version.