

GALVANISATION A FROID GALVAGEB MAT

Fonctionnalité

Revêtement assurant une protection contre la rouille et la corrosion.

- Produit à très haute teneur en zinc pur, pour la protection des métaux ferreux, des alliages légers et des surfaces galvanisées endommagées.
- Résiste à de très hautes températures.
- Protection galvanique.
- Retouche de revêtements galvaniques altérés.
- Retouche après soudure sur métal galvanisé.
- Finition, aspect (tuyauteries, poteaux, ...).
- Remplacement de la galvanisation à chaud sur pièces filetés.
- Protection contre certains gaz et atmosphères corrosives.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Aspect du film sec	Galvanisé homogène mat
Pureté de la poudre de zinc	99,5%
Tenue au brouillard salin	400h entre +100°C et +150°C
Tenue à la température	+200°C en continu (+400°C en pointe)
Temps de séchage hors poussière	15 min à 20°C
Sec au toucher	1 h
Pouvoir couvrant	Environ 3m ² pour un aérosol de 500mL (en fonction de l'épaisseur de film appliqué)
Mise en peinture	Peut être peint 3 à 4h après le traitement

Mise en œuvre

Préparation

- Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées et exemptes de rouille, peinture ou vernis.
- Procéder à un brossage, sablage ou grenaillage si nécessaire.

Mode d'emploi

- Agiter vigoureusement l'aérosol environ 1 minute après le décollement de la bille en acier pour assurer la mise en suspension des particules de zinc.
- Pulvériser régulièrement en couches croisées à 20 cm de la surface à traiter.
- Il est conseillé de purger l'aérosol tête en bas après emploi pour éviter tout bouchage du gicleur.

Consommation

Environ 3m² pour l'aérosol de 500mL

Nettoyage du matériel

Acétone, acétate d'éthyle, white spirit

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +5°C et +35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.