

PÂTE D'ÉTANCHEITE MATERIAUX PLASTIQUES

Fonctionnalité

Pâte d'étanchéité mono-composante démontable assurant l'étanchéité des raccords filetés plastique/plastique ou des unions mixtes métal/plastique.

- Utilisable sur les raccords coniques ou cylindriques, sur les plastiques tels que PVC, PVCC, PP, ABS, PE et sur l'ensemble des métaux.
- Utilisable sur les circuits d'eau de piscine traitée, d'eau destinée à la consommation humaine, d'eau chaude et froide, d'eau d'arrosage, d'eau de chauffage.

Labels et Agréments

Compatibilité eau potable : Certifié WRAS selon la norme BS6920 en usage et en contact avec de l'eau potable, même chaude jusqu'à 85°C

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	Spécifications
Nature	Silicone alcoxy (alcool / neutre) réticulant à l'humidité de l'air
Aspect	Pâte blanche visqueuse non coulante et sans odeur
Jeu admissible	0.8 mm au diamètre
Tenue en pression /température	Jusqu'à 8 bars et +60°C Le produit réticulé ne craint ni les basses températures ni les hautes températures climatiques. Pour les applications chauffage, la tenue en pression et en température est de 4 bars et +90°C.
Résistance chimique	- Eau chaude et froide sanitaire - Eau destinée à la consommation humaine / eau potable - Eau de chauffage - Eau de piscine traitée au chlore, au sel, à l'ozone, ... - Eau d'arrosage - Eau glycolée Ne pas utiliser sur les installations de gaz, d'hydrocarbures ou d'autres produits chimiques (voir gamme GEB).
Repositionnement*	Jusqu'à 10 minutes
Remise en service*	- Jusqu'à 3 bars : immédiate - 8 bars : au bout de 24 heures Pour les mises en œuvre à moins de +10°C, allonger le temps de remise en service.
Démontabilité	Démontage aisé sans détériorer les filetages

* Température 23°C, humidité relative 50%

Mise en œuvre

Préparation

- Les filetages peuvent être de qualité ISO 7 (partie mâle conique) ou ISO 228 (partie mâle cylindrique).
- Dégraisser avec un solvant de type alcool puis sécher les deux parties à assembler.

Mode d'emploi

- Déposer le produit sur la totalité de la circonférence des 4 premiers filets des parties **mâle et femelle**.
- Lisser au doigt pour faire pénétrer le produit à l'intérieur des filets.
- Effectuer un vissage à la main. Seul le dernier ¼ de tour sera effectué à la clé à sangle ou à griffes. S'assurer qu'au moins 4 filets sont en prise.
- Lisser le surplus de produit.
- Le séchage entraînant la formation d'une peau à la surface du produit au bout d'environ 10 minutes, les opérations ci-dessus doivent s'effectuer pendant ce laps de temps.
- Laisser réticuler sans effectuer de manipulation sur les raccords. Remise en pression immédiate jusqu'à 3 bars et 24 heures entre 3 et 8 bars (température > +10°C).
- Bien refermer le tube après utilisation.

Consommation

Un tube de 20 ml de produit permet d'étancher environ 10 raccords de 1"

Nettoyage du matériel

Le nettoyage du matériel se fait à l'aide d'un solvant (acétone, alcool ou white spirit).

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur www.geb.fr.

Si le produit est soumis à la réglementation détergence : Liste des composants sur demande à l'adresse reach@geb.fr

Si le produit est soumis à la réglementation biocide ou s'il contient un biocide pour le protéger : Consulter la Fiche de Données Sécurité – Merci de veiller à un usage responsable des produits employés.

Observations

Le produit ne permettant pas de repositionner les raccords au-delà de 10 minutes de réticulation, il ne peut pas être utilisé pour les montages de prés-séries.

Le produit n'assurant pas un blocage des raccords, il faut particulièrement bien serrer mécaniquement les vannes pour éliminer le risque de desserrage engendré par les ouvertures et fermetures.

Stockage

Stocker à une température comprise entre +2°C et +30°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Tri des emballages et déchets

Se référer aux indications mentionnées sur l'emballage du produit et aux règles locales applicables.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr>, que vous êtes en possession de la dernière version.