

GW

Λειτουργία

Νήμα πολυαμιδίου εμποτισμένο για τη στεγανοποίηση συνδέσμων με σπείρωμα:

- Στεγανοποίηση μεταλλικών και πλαστικών, κωνικών και κυλινδρικών συνδέσμων με σπείρωμα.
- Κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς νερού που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ζεστό και κρύο νερό οικιακής χρήσης.
- Κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς καύσιμα αέρια (βουτάνιο, προπάνιο, αέριο δικτύου (φυσικό αέριο)), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας.

Σημάνσεις και εγκρίσεις

Συμμόρφωση για το πόσιμο νερό:

- **έγκριση WRAS σύμφωνα με το πρότυπο BS 6920 (νερό που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο)**
- **έγκριση PZH**

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 751-2 κλάση A και ARp

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές	Χαρακτηριστικά		
Περιγραφή	Νήμα πολυαμιδίου εμποτισμένο με αδρανή πάστα		
Μήκος	25 m		
Αλλαγή θέσης	1/8 περιστροφή		
Επαναπλήρωση	Άμεσα		
Τύπος συνδέσμων	Μεταλλικοί (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χυτοσίδηρος, ορείχαλκος, χαλκός κ.λ.π) και τα περισσότερα είδη πλαστικών (PVC, PP, PE)		
Μέγιστη διάμετρος	Μεταλλικοί: 4" (Ø 100mm) Πλαστικοί: 1" ½ (Ø 40mm)		
Τύπος υγρών	Πόσιμο νερό Ζεστό και κρύο νερό οικιακής χρήσης Νερό θέρμανσης Νερό πισίνας Φυσικό αέριο (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας) Να μη χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων, ελαίων, καυσίμων, χλωρίου, νερού με γλυκόλη, αντιδραστικών οργανικών οξέων και οξυγόνου		
Αντοχή σε πίεση και θερμοκρασία	Μεταφερόμενο υγρό	Μέγιστη θερμοκρασία	Μέγιστη πίεση
	Κρύο νερό	-	16 bars
	Ζεστό νερό	150°C	7 bars

	Νερό	150°C	7 bars
	θέρμανσης		
	Φυσικό αέριο*	70°C	5 bars
* Πεπιεσμένος αέρας, υδρατμοί και φυσικό αέριο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας			
Ανθεκτικότητα	Σε υδραυλικό πλήγμα και κραδασμούς		

Εφαρμογή

Προετοιμασία

- Καθαρίστε και απολιπάνετε τις επιφάνειες, εάν χρειάζεται.
- Συνιστάται να τραχύνετε τις σπείρες με μια πριονολεπίδα ή μια λίμα για να βοηθήσετε το προϊόν να κολλήσει στο σπείρωμα.

Τρόπος χρήσης

- Τυλίξτε την ίνα στο άκρο του συνδέσμου ακολουθώντας τη διεύθυνση της σπείρας και ασκώντας ελαφρώς τάση. Δεν χρειάζεται να ακολουθείτε τις αυλακώσεις του σπειρώματος.
- Πραγματοποιήστε τον προτεινόμενο αριθμό περιστροφών και κόψτε το νήμα.
- Τοποθετήστε τον σύνδεσμο και βιδώστε τον.
- Σφίξτε τον σύνδεσμο με γαλλικό κλειδί. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του συνδέσμου κατά 1/8 περιστροφή.
- Τίθεται άμεσα υπό πίεση.

Κατανάλωση

Για ένα καρούλι :

Διάμετρος	Μέταλλο			Πλαστικό		
	Αριθμός περιστροφών	Αριθμός συνδέσμων 25 m	Αριθμός συνδέσμων 160 m	Αριθμός περιστροφών	Αριθμός συνδέσμων 25 m	Αριθμός συνδέσμων 160 m
1/2"	6 à 8	75	480	12 à 15	35	224
3/4"	7 à 9	44	281	15 à 25	15	96
1"	8 à 12	25	160	20 à 30	10	64
1" 1/2	10 à 15	13	83	25 à 35	5	32
2"	15 à 25	6	38			
2" 1/2	20 à 30	4	25			
3"	25 à 35	2	12			
3" 1/2	30 à 40	2	12			
4"	35 à 45	1	6			

Σπείρωμα για φυσικό αέριο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7/1

Για τους κυλινδρικούς μεταλλικούς συνδέσμους, αυξήστε τον αριθμό περιστροφών κατά 30%.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το προϊόν σε εύρος θερμοκρασίας από +0°C έως +40°C.

Η ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία ισχύει για μη ανοιγμένο προϊόν, αποθηκευμένο στους 20°C σε φυσιολογικές συνθήκες υγρασίας.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων παρέχονται καλή τη πίστει και προέκυψαν από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριό μας. Λόγω της ποικιλίας υλικών, τις διαφορές στην ποιότητα και τις διαφορετικές μεθόδους εργασίας, σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε προκαταρκτικές δοκιμές του προϊόντος στις πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Το παρόν έγγραφο μπορεί να τροποποιηθεί λόγω αλλαγών στα προϊόντα ή στις γνώσεις μας επί των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση. Σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.geb.fr> για να διασφαλίσετε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγγράφου.