

RLC+

Funkcionalumas

Anaerobinė derva lygioms varinėms ir žalvarinėms jungtims.

- Galima naudoti sukomplektuotiems įrenginiams.
- Skirtas naudoti buitinio karšto ir šalto vandens bei centrinio šildymo sistemose.
- Po kiek laiko galima įjungti vandenį: 15 min. po paskutinio prijungimo, iki 16 mm ir iki 30 barų.
- Atsparus hidrauliniams smūgiams.
- Netinka dujų vamzdžiams, šaldymo grandinėms ir nuolatinės vibracijos veikiamiems įrenginiams.
- Neperkeliamas.

Kokybės sertifikatai ir licenzijos

Atitinka geriamojo vandens reikalavimus: patvirtinta WRAS iki 23 °C, pagal standartą BS 6920.

CSTB bandymas :

- **Sprogimo slėgis: 14 mm skersmens, 20 °C temperatūroje: 73 barai.**
- **Atsparumas slėgio svyravimams: 1 sek. trukmės 30 000 ciklų nuo 10 iki 30 barų 20 °C temperatūroje, 14 mm skersmens.**
- **Atsparumas temperatūrai: 1 000 val. esant 80 °C, 10 barų, 14 mm skersmens.**

Techninės charakteristikos

Charakteristika	Specifikacija
Išvaizda	Tirštas skystis
Spalva	Oranžinė
Mažiausia naudojimo temperatūra	10 °C
Didžiausias skersmuo	35 mm
Nustatytas laikas, po kurio galima įjungti vandenį:	15 min. jungtims iki 16 mm skersmens (imtinai) 1 val. 18–28 mm skersmens 1 val. 30 min. 28–35 mm skersmens
Galutinis kietėjimo laikas	12 val.
Mažiausias atstumas sriegimui arba litavimui	30 cm
Suderinami skysčiai	Geriamasis vanduo (esant < 23 °C temperatūrai) Šildymui naudojamas vanduo Vanduo su glikoliu
Atsparumas temperatūrai ir (arba) slėgiui	Iki 30 barų (iki 60 °C) Iki 15 barų (iki 70 °C) Iki 10 barų (iki 80 °C)

Naudojimas

Paruošimas

- Iš anksto nustatykite visų grandinės sudedamųjų dalių ilgį ir padėtis ir reguliariai išdėstykite tvirtinimo apkalbas, kad išvengtumėte sukimo ar lenkimo poveikio.
- Išorinę ir vidinę dalis šlifuokite naudodami ABRAZYVINĘ JUOSTĄ arba PLIENO VATĄ.
- Nuvalykite paviršių ir pašalinkite nuo jo riebalus naudodami UNIVERSALŲ NUĖMIKLĮ.
- Prieš naudodami produktą įsitikinkite, kad paviršiai yra švarūs ir sausi.

Naudojimo instrukcijos

- Užtepkite dervos APLINK VISUS jungiamus išorinius ir vidinius paviršius. Presuojamoms jungtims produktą tepkite nenuimdami tarpinės.
- Sudėkite nesukdami išorinės ir vidinės dalies.
- Švaria šluoste nuvalykite produkto perteklių (produktas neišdžiūsta, jei liečiasi su oru).
- Po paskutinio sujungimo prieš vėl įjungdami vandens tiekimą palaukite 15 min. (jungtims iki 16 mm skersmens) arba 1 val. (18–28 mm skersmens jungtims), arba 1 val. 30 min. (28–35 mm skersmens jungtims).
- Žmonėms vartoti skirtose vandens sistemose prieš vėl įjungdami sistemą turite ją skalauti bent 30 minučių.

Naudojamas kiekis

20 ml buteliuką galima naudoti 50 jungčių, kurių skersmuo 15 mm.

Įrangos valymas

Prieš polimerizaciją produktą galima išvalyti tirpikliu.

Po polimerizacijos produktą galima pašalinti tik mechaniniu būdu (šlifuojant).

Atsargumo priemonės

Saugos duomenų lapą galite rasti internete adresu www.quickfds.com arba www.geb.fr.

Jei produktui taikomi ploviklių reglamentai: sudedamųjų dalių sąrašą galima gauti iš reach@geb.fr.

Jei produktui taikomi biocidų reglamentai arba jei jo sudėtyje yra apsaugančių biocidų: susipažinkite su saugos duomenų lapu ir produktus naudokite atsakingai.

Patarimas

**Taip pat tinka ir iš anksto suformuotoms įvorėms (presuojamoms).
Galima naudoti kartu su užspaudimu arba vietoj jo.**

Pastabos

Produktas sukurtas variniams ir žalvariniams vamzdžiams, netinka kitiems metalams.

Produkto negalima išardyti.

Su šiuo produktu apdorotos jungtys neturi būti veikiamos pernelyg didelio sukimo.

Metalinėms srieginėms jungtims geriau tinka naudoti „GEBETANCHE“ asortimento produktus.

Laikymas

Laikykite nuo +10 °C iki +25 °C temperatūroje.

Ant pakuotės nurodytas tinkamumo vartoti terminas taikomas 20 °C temperatūroje laikomam neatidarytam produktui normalios drėgmės sąlygomis.

Pakuočių ir atliekų rūšiavimas

Vadovaukitės ant gaminio pakuotės pateiktais nurodymais ir galiojančiais vietos teisės aktais.

Šiame techniniame apraše informacija pateikta vadovaujantis sąžiningumo principu. Ji gauta atlikus bandymus mūsų laboratorijoje. Atsižvelgdami į didelę medžiagų įvairovę, kokybės skirtumus bei darbo metodų įvairovę, rekomenduojame prieš naudojant produktą, atlikti preliminarinius bandymus realiomis naudojimo sąlygomis.

Šis dokumentas gali būti keičiamas be jokio pranešimo, keičiantis produktams ar mūsų turimai informacijai. Taip pat rekomenduojame pasitikrinti (<http://www.geb.fr>), ar jūsų turima dokumento versija yra naujausia.