

RLC+

Pielietojums

Gludu vara un misiņa savienojumu izveidei paredzēti anaerobie sveķi.

- Paredzēti lietošanai nokomplektētās sistēmās.
- Var lietot sanitāro iekārtu un centrālapkures karstā un aukstā ūdens padeves sistēmās.
- Ilgums līdz atkārtotai ūdens padevei sistēmā: 15 minūtes pēc pēdējā pieslēguma, līdz pat 16 mm un līdz pat 30 bar.
- Nodrošina noturību hidraulisko triecienu gadījumā.
- Nav piemēroti gāzes padeves caurulēm, dzesēšanas kontūriem un iekārtām, kas ir pakļautas pastāvīgai vibrācijai.
- Nav paredzēti pozīcijas maiņai;

Etīķetes un apstiprinājumi

Atbilstība lietošanai dzesēšanas ūdens sistēmās: WRAS sertifikācija, līdz 23 °C atbilstoši BS 6920.

CSTB pārbaudes:

- **Plišanas spiediens: 14 mm diametrs, 20 °C temperatūrā: 73 bar**
- **Noturība pret spiediena svārstībām: 30 000 1 s cikli ar spiediena intervālu no 10 līdz 30 bar ar 20 °C, 14 mm diametrs**
- **Termiskā stabilitāte: 1000 h ar 80 °C, 10 bar, 14 mm diametrs**

Tehniskās īpašības

Īpašības	Specifikācijas
Izskats	Biezs šķidrums
Krāsa	Oranža
Minimālā lietošanas temperatūra	10 °C
Maksimālais diametrs	35 mm
Sasaistes laiks līdz atkārtotai ūdens padevei sistēmā	15 min pieslēgumiem līdz 16 mm, ieskaitot 1 h diametram no 18 līdz 28 mm 1 h 30 min diametram no 28 līdz 35 mm
Sacietēšanas beigu laiks	12 stundas
Minimālais atdalīšanas vai lodēšanas attālums	30 cm
Savietojamie šķidrumi	Dzesamais ūdens (< 23 °C temperatūrā) Apkures ūdens Glikolu saturošs ūdens
Temperatūras/spiediennoturība	Līdz pat 30 bar (līdz 60 °C) Līdz pat 15 bar (līdz 70 °C) Līdz pat 10 bar (līdz 80 °C)

Lietošana

Sagatavošana

- Nosakiet visu kontūra daļu garumu un novietojumu un regulāri uzstādiet cauruļu apskavas, lai novērstu savērpšanās vai saliekšanās efektu.
- Slīpējiet vīrišķās un sievišķās daļas ar SLĪPLENTI vai TĒRAUDA VILNU.
- Attaukojiet un notīriet virsmas ar UNIVERSĀLU ŠĶĪDINĀTĀJU.
- Pirms produkta uzklāšanas pārliecinieties, ka virsmas ir tīras un sausas.

Lietošanas instrukcijas

- Uzklājiet sveķus AP savienojamajām vīrišķajām UN sievišķajām virsmām. Lietojot presēšanas veidgabalus, uzklājiet produktu, nenoņemot blīvi.
- Savienojiet vīrišķo un sievišķo daļu, tās nesavērpjot.
- Notīriet produkta atlikumus ar tīru drānu (produkts, saskaroties ar gaisu, nežūst).
- Pirms atkārtoti uzsākt ūdens kontūra izmantošanu, uzgaidiet 15 minūtes pēc pēdējā pieslēguma pievienošanas (pieslēgumiem ar diametru līdz 16 mm) vai 1 stundu (pieslēgumiem ar diametru no 18 līdz 28 mm), vai 1 stundu un 30 minūtes (pieslēgumiem ar diametru no 28 līdz 35 mm).
- Ūdens sistēmām, kas paredzētas lietošanai mājāsaimniecībā, sistēma pirms atkārtotas lietošanas ir jāskalo vismaz 30 minūtes.

Patēriņš

20 ml pudelīte ir paredzēta 50 pieslēgumiem ar 15 mm diametru.

Materiāla tīrīšana

Produktu pirms sacietēšanas var notīrīt ar šķīdinātājiem.
Pēc sacietēšanas produktu var notīrīt tikai mehāniski (slīpēšana).

Lietošanas piesardzības pasākumi

Drošības datu lapa ir pieejama internetā www.quickfds.com vai www.geb.fr.

Ja uz produktu attiecas mazgāšanas līdzekļu noteikumi: Komponentu saraksts pēc pieprasījuma uz adresi: reach@geb.fr

Ja uz produktu attiecas biocīdu regula vai tas satur biocīdu, lai to aizsargātu: Skatiet Drošības datu lapu – Lūdzu, nodrošiniet izmantoto produktu atbildīgu izmantošanu.

Ieteikums

**Piemērota arī iepriekš veidotu uznavu nofiksēšanai.
Var lietot kā savalcēšanas papildinājumu vai aizvietotāju.**

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – France
Tālr.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Fakss: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Novērojumi

Produkts ir izstrādāts vara un misiņa caurulēm un nav paredzēts lietošanai ar citiem metāliem.
Produktu nevar sadalīt sastāvdaļās.
Ar šo produktu izveidotos savienojumus nedrīkst pakļaut pārāk spēcīgai vērpes slodzei.
Savienojot metāliskus vītņsavienojumus, lietojiet produktu sēriju GEBETANCHE.

Uzglabāšana

Uzglabāiet temperatūrā no +10 °C līdz +25 °C.
Lietošanas termiņš, kas norādīts uz iepakojuma, attiecas uz neatvērtu produktu, kas tiek uzglabāts pie 20 °C normālos mitruma apstākļos.

Iepakojuma un atkritumu šķirošana

Skatīt norādes uz produkta iepakojuma un piemērojamās vietējos noteikumus.

Informācija, kas dota šajā tehnisko datu lapā, ir sniegta pēc labākās sirdsapziņas un atbilst mērījumu rezultātiem, kas veikti mūsu laboratorijā. Ņemot vērā atšķirības kvalitātē, dažādos materiālus un izmantotās darba metodes, iesakām jums veikt iepriekšējus izmēģinājumus pie faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Šis dokuments var tikt izmainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, attīstot produktus vai gūstot jaunas zināšanas, un mēs iesakām pirms jebkādas ekspluatācijas uzsākšanas pārliedzināties vietnē <http://www.geb.fr>, ka jūsu rīcībā ir jaunākā dokumenta versija.