

## DECAPANT POUR BRASURES

### FUNCTIE

#### **Afbijflux voor het hard solderen van koperen, messing, bronzen, stalen en roestvrij stalen onderdelen**

- Wordt gebruikt met de soldeerstaafjes Brasure cuivre/phosphore, Brasure cuivre/phosphore/argent en Brasure tous métaux argent 40%.
- Centrale verwarming.
- Lost onzuiverheden op waardoor het soldeer gelijkmatig uitvloeit.
- Beschermt de soldeernaad en de aan elkaar te bevestigen onderdelen tegen oxidatie tijdens het verhitten.
- Zeer goede hechting, zelfs op verticale oppervlakken.

### Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Vorm	Witte pasta
Fusie-interval	550°C tot 800°C
Dichtheid	1,5 - 2
Gebruiksbeperking	Niet gebruiken op aluminium en aluminiumlegeringen

### Verwerking

#### **Vorbereiding**

- Maak de te solderen onderdelen schoon met staalwol en ontvet ze eventueel.

#### **Gebruiksaanwijzing**

- Meng het product voor gebruik.
- Smeer de aan elkaar te bevestigen onderdelen en het soldeerstaafje in met het product.
- Breng de aan elkaar te bevestigen onderdelen in positie en verwarm tot het afbijtmiddel samensmelt.
- Breng zodra de flux vloeibaar wordt het staafje aan op de naad.
- Verhit niet verder en laat afkoelen.
- Verwijder overtollige flux met een vochtige doek.

#### **Reiniging van het materiaal**

Met een vochtige doek

#### **Voorzorgsmaatregelen bij gebruik**

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of <http://www.geb.fr/fiches.php>

## Opslag

Opslaan bij een temperatuur van +0°C tot +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

## Opmerkingen

De informatie op deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.