

## GEBAJOINT

### FUNCTIONALITEIT

#### Luchtuithardende afdichtingspasta voor metalen bevestigingen

- Voor het afdichten van schroefdraadbevestigingen van ketels, nippels en industriële leidingen (kranen, moffen, kleppen, manometers, enz.),
- Geschikt voor leidingen met warm en koud water, stoom of perslucht,
- Afhankelijk van de toepassing zonder vezelkoord te gebruiken,
- Toepasbaar voor zonneboilers (neem contact op met de fabrikant),
- Gebruik voor (vloeibare of gasvormige) koolwaterstoffen en andere chemicaliën GEBETANCHE voor koolwaterstoffen,
- Gebruik voor verwijderbare schroefdraadbevestigingen GEBATOUT 2.

### Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Uiterlijk	Beige pasta
Dichtheid	1,75 – 1,83
<b>Na het drogen:</b>	
Temperatuursbestendigheid <b>met</b> vlaskoord	140°C
Temperatuursbestendigheid <b>zonder</b> vlaskoord	210 °C piek (bij atmosferische druk)
Drukvastheid (na het drogen) bij kamertemperatuur	20 bar pneumatisch (gasfase) 100 bar hydraulisch Voer een voorafgaande test uit volgens het gekozen temperatuur-/drukkoppel
Maximale diameter van de bevestigingen <b>met</b> vlaskoord	3 "
Maximale diameter van de bevestigingen <b>zonder</b> vlaskoord	1 ", met minimaal één conische bevestiging

### Toepassing

#### **Vorbereiding**

- Ontvet de bevestigingen met keton of ethylacetaat

#### **Gebruiksaanwijzing**

- Smeer de mannelijke en vrouwelijke schroefdraden in met GEBAJOINT
- Plaats, afhankelijk van de toepassing, de vlaskoord al dan niet op het mannelijke gedeelte in de richting van de schroefdraad en strijk het glad
- Smeer in met GEBAJOINT

- Draai stevig vast (ca. 50 Nm)

### **Verbruik**

Afhankelijk van eventuele speling tussen de schroefdraden

### **Materiaal reinigen**

Oplosmiddel type aceton of ethylacetaat

### **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik**

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

### **Opslag**

Bewaar bij een temperatuur tussen + -5°C en + +40°C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

### **Opmerkingen**

Na verloop van tijd vormt zich in de verpakking een huid op het productoppervlak. Verwijder de huid en homogeniseer het product opnieuw voor gebruik.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.