

## GEBSOFLON

### FUNCTIONALITEIT

#### **Niet-uithardende voegpasta op PTFE-basis voor specifieke/extreme omstandigheden.**

- Geformuleerd voor hoge temperaturen en specifieke chemicaliën
- Geschikt voor metalen en kunststoffen schroefdraadbevestigingen met configuratie: conisch/conisch en conisch/cilindrisch,
- Kan worden gebruikt voor bevestigingen met een diameter tot 1".
- Geschikt voor staal, aluminium, koper, messing, PVC, ABS ...
- Kan worden gebruikt zonder vlaskoord of andere vezel.

**Gebruik voor verwarmingstoepassingen of warm-, koud- of drinkwatercircuits bij voorkeur GEBATOUT2 + VEZELKOORD of een geschikte GEBETANCHE-hars.**

**Gebruik voor koolwaterstoffen bij voorkeur SPATEX of een geschikte GEBETANCHE-hars.**

### Technische eigenschappen

Specificaties	Kenmerken
Uiterlijk	Licht korrelige beige pasta
Dichtheid	1.2
Temperatuurweerstand	-18°C tot +260°C
Drukweerstand	40 bar
Verenigbare vloeistoffen	Lucht, oliën, verdunde zuren en basen, alifatische oplosmiddelen, ammoniak, pekkel, CO <sub>2</sub> , stoom, helium, freon <b>Niet geschikt voor zuurstof – gebruik OLIFAN PTFE voor zuurstof</b>
Compatibele metalen	Staal, aluminium, messing, koper
Compatibele kunststoffen	PVC, CPVC, ABS

### Toepassing

#### **Vorbereiding**

- Controleer of de toepassing geschikt is: hoge temperatuur en specifieke producten,
- De bevestigingen moeten in **perfecte staat** verkeren en nieuw, schoon en ontvet zijn.

#### **Gebruiksaanwijzing**

- Bedek de mannelijke schroefdraad zonder te overdrijven,
- Controleer of de pasta in de schroefdraad dringt,
- Draai stevig vast met een schroevendraaier (tussen 50 en 70 Nm afhankelijk van het materiaal van de bevestiging),
- De dichtheid wordt onmiddellijk tot stand gebracht,
- Verwijder overtollig product met een vochtige doek.

## **Materiaal reinigen**

Met een vochtige doek

## **Voorzorgsmaatregelen voor gebruik**

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) of op <http://www.geb.fr/fiches.php>

## **Tip**

Deze pasta wordt zonder overmaat en zonder vlaskoord aangebracht.

## **Opslag**

Bewaar bij een temperatuur tussen + 0°C en + 50°C.

De op de verpakking vermelde houdbaarheidsdatum is vastgesteld voor het ongeopende product, bewaard bij 20 °C onder normale vochtigheidsomstandigheden.

## **Opmerkingen**

Het korrelige uiterlijk van deze pasta is heel normaal en is te wijten aan de verschillende bestanddelen die instaan voor een goede afdichting.

Niet-herpositioneerbaar product, reinig de bevestiging voordat u het product opnieuw aanbrengt.

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.