

KIT DE RENOVATION BAIGNOIRES ET CARRELAGES

FUNCTIE

Dit product is bedoeld voor het renoveren van badkuipen en andere sanitaire voorzieningen van email of kunststof

- Voor het bad, de wastafel, tegels, bidet, wasbak, WC (buiten), douchebak, huishoudelijke apparatuur,...
- Dekt gemiddeld 4m²
- Mogelijkheid universele kleurstof toe te voegen voor de gewenste kleur.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Chemische aard	2-componenten epoxy lak
Kleur	Wit, maar mogelijkheid een universeel kleurmiddel toe te voegen op het moment van mengen van de hars en het uithardingsmiddel om de gewenste kleur te verkrijgen
Gebruiksduur van het hars- en uithardingsmengsel bij 20°C	4 uur bij gesloten pot
Droogtijd tussen 2 lagen bij 20°C	1 tot 2 uur
Volledige droogtijd bij 20°C	Minimaal 48 uur

Toepassing

Lees de volledige gebruiksaanwijzing voordat u het product aanbrengt

Vorbereitung

- Maak het gehele te bewerken oppervlak schoon met een traditioneel schoonmaakmiddel en spoel na met lauwwarm water.
- Maak met schuurpoeder (vermengd met wat water) en een schuurspons het hele oppervlak zorgvuldig schoon, zodat het schoon, stof- en vetvrij is.
- Maak ook de hoek met de muur, rondom de kraan, de handgrepen, afvoeropeningen en overloopopening goed schoon.
- Spoel na met ruim lauwwarm water.
- Schuur het hele oppervlak (inclusief de hoeken) zorgvuldig om de glans te verwijderen, met watervast schuurpapier korrelgrootte 120 en lauwwarm water.
- Verwijder uitsteeksels en roestvlekken met watervast schuurpapier korrelgrootte 120 en behandel eventueel met een roestneutraliserend middel. Schilfers, krassen en andere beschadigingen kunnen hersteld worden met epoxyhars of fijne ongeladen polyesterkit. (Het gerepareerde deel moet droog zijn voordat u de lak aanbrengt.)
- Voor zeer harde oppervlakken kan extra schuren met schuurpapier nodig zijn.
- Spoel ruim na met lauwwarm water en droog het oppervlak zorgvuldig (verwijder elk spoor van water rondom openingen, kranen en hoeken met de muur).

- Als het te renoveren oppervlak en de contouren volledig droog zijn, gebruikt u schilderstape om de hoeken te beschermen (breng de tape op 2 mm van het bad aan, en plak ook de openingen en de kranen af. Dek de kraam vervolgens af met een plastic zak zodat er geen water uit kan druppelen.

Gebruiksaanwijzing

MENGEN

- **Werk in een goed geventileerde ruimte bij een minimale temperatuur van 16°C.**
- Giet de inhoud van de pot met uithardingsmiddel in de pot met hars.
- Meng goed met de spatel (vooral over de bodem van de pot).
- Sluit de pot hars af, draai hem om en schud.
- Draai de pot weer terug, haal het deksel eraf en laat 5 minuten rusten zodat luchtbellens verdwijnen.

TOEPASSING

- Trek handschoenen aan. Giet de helft van het mengsel in de pot met hars in een verfbak.
- **Bewaars de rest van het mengsel (deksel dicht) op een koele plaats < 20°C.**
- Voordat u de lak aanbrengt moet het oppervlak volledig droog en stofvrij zijn.
- Begin met aanbrengen met een kwast op de randen en in de hoeken en stop de kwast dan in een plastic zak zodat hij niet uitdroogt.
- Zet de eerste schuimroller op de roller
- **Breng een ruime eerste laag lak aan met de roller met rustige, regelmatige bewegingen en zonder druipen.**
Belangrijk: oefen geen druk uit en rol niet meer over een oppervlak dat al bewerkt is en begint te drogen
- Rol zo dicht mogelijk bij de gedeelten die u met de kwast heeft gelakt voor een goede dekking en een gelijkmatige afwerking
- Haal na de eerste laag de schuimroller van de roller en gooi hem weg.
- **Belangrijk:** wacht tot het hele gelakte oppervlak stofdroog is (1 of 2 uur drogen bij 20°C) voordat u een tweede laag aanbrengt
- U kunt het drogen versnellen met een (blaas) kachel of haardroger.
- **Het mengsel is 4 uur houdbaar (gesloten pot).** Het is dus belangrijk de tweede helft zo snel mogelijk aan te brengen.
- Zet de tweede schuimroller op de roller en breng de tweede laag aan. Gebruik hiervoor de resterende helft van het mengsel.
Belangrijk: oefen geen bovenmatige druk uit en rol niet meer over een oppervlak dat al bewerkt is en begint te drogen
- Als u klaar bent met aanbrengen van de tweede laag trekt u de schilderstape voorzichtig, van boven naar beneden, weg.
- Laat de plastic zakken rondom de kraan nog zitten tijdens het drogen (48 uur).

Verbruik

De set dekt gemiddeld 4m²

Reiniging van het materiaal

Met een ketonisch oplosmiddel of ethylacetaat of een universeel afbijtmiddel dat geschikt is voor 2-componenten epoxylak

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt. Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Frankrijk
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
SIREN-nr.: 500 674 056

www.geb.fr

p.: 2 van 3

Tip

U kunt het bad een of twee keer per jaar opwrijven met een polijstcrème (type autolak polish). Het bad moet vooraf zorgvuldig worden schoongemaakt.

Opslag

Opslaan bij een temperatuur tussen +0°C en +40°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken verpakking, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Gebruik geen schoonmaakproducten met een hoog ammoniak- of sodagehalte (type WC-reiniger of ontstoppingsmiddel).

Gebruik nooit schuurmiddelen of schuurspunzen, maar bij voorkeur een vloeibaar, mild reinigingsmiddel en een zachte doek.

Het gebruik van wasmiddel in het bad wordt afgeraden.

Controleer de waterdichtheid van de kranen.

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt.

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com



GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Frankrijk
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
SIREN-nr.: 500 674 056

www.geb.fr

p.: 3 van 3