

EPOXY VOEGKIT

MASTIC EPOXY

Functie

Epoxy voegkit met twee bestanddelen om alles snel te repareren.

- Afdichten, repareren en lijmen van de meeste harde materialen (metaal, ceramiek, hout, glas, cement, kunststof enz. behalve PE, PP en PTFE).
- Repareren van alle lekken in leidingen, dakgoten, zwanenhalzen enz.
- Kneedbaar en herplaatsbaar gedurende 30 minuten.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Kleur verharder	Beige
Kleur hars	Wit
Kleur mengsel	Beige
Werkijd bij 20°C	30 minuten
Uithardingstijd bij 20°C	45 min
Droogtijd	2 uur
Volledige uithardingstijd	24 uur
Druk weer toepassen	2 uur tot 5 bar / 24 uur tot 20 bar
Na volledige uitharding	
Dichtheid	1,8
Temperatuurweerstand	Maximaal +120°C naar gelang de gebruiksomstandigheden
Drukweerstand	20 bar
Hardheid Shore	80
Bestendigheid	Uitstekend bestand tegen (zout) water
Bewerking van het product	24 uur na het aanbrengen kan de kit worden geboord, gezaagd, gevijld, geschuurd, geveerd en worden bewerkt als metaal
Te gebruiken op vochtige oppervlakken	Nee

Uitvoering

Vorbereiding

- Voor een betere hechting de oppervlakken eerst ruw maken met behulp van schuurpapier of glaspapier.
- De ondergrond moet droog en schoon zijn.

Gebruiksaanstructie

- Haal de bestanddelen uit de verpakken en snijd een gelijke hoeveelheid van beide af. De verpakkingen goed afsluiten om beter te bewaren.
- Kneed de beide stukken totdat er een gelijkmatige kleur ontstaat (3 minuten). Het mengsel kan gedurende 30 minuten worden gebruikt (tot 20°C).
- Breng het mengsel aan door het stevig op het te repareren oppervlak te drukken.
- Het beste is om de voegkit volledig te laten uitharden voor gebruik.
- Na volledige uitharding kan de voegkit worden geboord, gezaagd, gevijld en geverfd zoals metaal.
- Sluit de watertoevoer af in het geval van een lek in een leiding. Ontlucht de buizen door de kraan te openen/sluiten. Repareer aan de hand van bovenstaande aanwijzingen en wacht minimaal 2 uur alvorens de buis weer bloot te stellen aan druk.

Reiniging van het materiaal

Reinig het materiaal met aceton of ethylalcohol voordat de voegkit droog is of mechanisch nadat deze is uitgehard.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of op www.geb.fr.

Als dit product valt onder de detergentenverordening: de lijst met bestanddelen is op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product onderworpen is aan biocideregelgeving of als het een biocide bevat om het te beschermen: Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad – Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Tip

In het geval van een lek in een leiding, de voegkit in een ring om de leiding heen aanbrengen. Dat maakt de reparatie alleen maar steviger.

Bewaren

Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking betreft een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay-en-France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Frankrijk

Tel: 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax: 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

Sorteren en verwerking van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op <http://www.geb.fr>, te controleren of u over de laatste versie van het document.