

SPECIALE BARBECUEKIT

MASTIC SPECIAL BARBECUE

FUNCTIONALITEIT

Vuurvaste lijmkit.

- Voor het monteren met kit van barbecues voor het deel dat aan hitte wordt blootgesteld. Kan worden gebruikt op baksteen/baksteen, baksteen/metaal en metaal/metaal samenstellen.

Technische eigenschappen

Uiterlijk	Pasta
Kleur	Beige
Dichtheid	1.81
Maximale deeltjesgrootte van de vulstoffen	100 micron (0,1 mm)
Temperatuurweerstand	1100 °C
Droogtijd	Minimaal 3 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en dikte (volledige droging na 24 tot 48 uur). Droogt langzaam aan de lucht (sterk afhankelijk van dikte, temperatuur en vochtigheid) en hardt uit onder invloed van temperatuur.

Toepassing

Vorbereiding

- Maak de ondergronden goed schoon (ze mogen niet stoffig noch vet zijn).
- Bevochtig de poreuze ondergronden bijvoorbeeld met een spons (de ondergronden moeten vochtig zijn, maar niet nat om de eigenschappen van het product niet aan te tasten).

Gebruiksaanwijzing

- Deze kit is gebruiksklaar en wordt aangebracht met een pistool.
- De te monteren elementen worden verlijmd door het plaatsen van doten of rupsen over de volledige lengte van de elementen.
- Druk de elementen stevig aan.
- Laat het product na montage van de elementen ten minste 3 uur drogen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en dikte (volledige droging na 24 tot 48 uur).
- Het product blijft gevoelig voor water zolang het niet gebakken is.
Het is raadzaam om de oppervlakken die in aanraking kunnen komen met regen te beschermen als de barbecue niet direct na montage buiten in gebruik kan worden genomen. De gemonteerde gedeeltes worden gebakken door een geleidelijke temperatuurstijging (vuur van twijgen of aanmaakhout) om weerstand tegen hoge temperaturen te ontwikkelen. De uiteindelijke stevigheid van het samenstel wordt gegarandeerd door een goede temperatuurstijging van het geheel (houtschoolvuur).

Bovendien verdient het de voorkeur om de buitenoppervlakken van de barbecue in direct contact met de regen met een waterafstotende behandeling te beschermen.

Verbruik

- Een patroon (310 ml) van deze kit is voldoende voor een lineaire verlijming (door dubbele rups van 6 mm dik) van 3,30 m.

Materiaal reinigen

- Het materiaal wordt gereinigd met (indien mogelijk heet) water.

Opslag

Bewaar bij een temperatuur tussen +5°C en +30 °C.

Bij 20 °C heeft het product in de originele gesloten verpakking een houdbaarheid van 36 maanden.

Opmerkingen

Gebruik voor de montage van onderdelen die niet direct aan hitte worden blootgesteld of die een hoge mechanische weerstand vereisen bij voorkeur een vuurvaste mortel of een structurele lijm (bijvoorbeeld tweecomponenten-epoxy).

De informatie in deze technische gegevensfiche is te goeder trouw verstrekt en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de verschillen in kwaliteit en de diversiteit aan werkwijzen adviseren wij u om voorafgaande tests uit te voeren onder de daadwerkelijke gebruiksomstandigheden.

Wij kunnen dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen volgens de evolutie van de producten of de staat van onze kennis. Daarom adviseren we u om op <http://www.geb.fr/fiches.php> te controleren of u in het bezit bent van de laatste versie.