

AFDICHTINGSPASTA VOOR PLASTIC MATERIALEN

PATE D'ETANCHEITE MATERIAUX PLASTIQUES

Functionaliteiten

1-componenten demontabele waterdichtheidspasta, voor het waterdicht maken van schroefdraadverbindingen van kunststof of van metaal/kunststofcombinaties.

- Geschikt voor conische en cilindrische aansluitingen, op kunststof zoals PVC, PVCC, PP, ABS, PE en op alle soorten metaal.
- Geschikt voor zwembadcircuits met behandeld water, water bestemd voor menselijke consumptie, warm en koud water, sproeiwater en verwarmingswater.

Labels en Goedkeuringen

Geschikt voor contact met drinkwater : WRAS-gecertificeerd volgens BS6920 voor gebruik en contact met drinkwater, zelfs bij warme temperaturen tot 85°C.

Technische gegevens

Kenmerken	Specificaties
Aard	Alkoxy silicone (alcohol / neutraal) vervlechtend door luchtvochtigheid
Look	Viskeuze witte pasta, vloeit niet uit en is geurloos
Toelaatbare speling	0,8 mm per diameter
Druk- / Temperatuurweerstand	Tot 8 bar en +60°C Het vervlochten product is bestand tegen weersomstandigheden met zowel lage als hoge temperaturen Voor toepassingen voor verwarming zijn de druk- en temperatuurweerstand 4 bar en 90°C.
Chemische weerstand	- Warm en koud sanitair water - Water bestemd voor menselijke consumptie / drinkwater - Verwarmingswater - Zwembadwater behandeld met chloor, zout, ozon, ... - Sproeiwater - Water/glycol mengsels Niet gebruiken in installaties voor gas, koolwaterstof of andere chemische producten (zie GEB-assortiment).
Herplaatsen*	Tot 10 minuten
Ingebruikname*	- tot 3 bar: onmiddellijk

	- 8 bar vanaf 24 uur Verleng voor verwerking bij +10°C de tijd voor ingebruikname.
Demonteerbaarheid	Makkelijk te demonteren zonder beschadiging van schroefdraad

* temperatuur 23°C relatieve vochtigheid 50%

In gebruik nemen

Vorbereiding

- De schroefdraad moet van ISO 7 (conische mannelijke gedeelte) of ISO 228 (cilindrische mannelijke gedeelte) kwaliteit zijn.
- Ontvetten met een oplosmiddel (bijvoorbeeld van het type alcohol) daarna de twee met elkaar te verbinden delen drogen.

Gebruiksaanwijzing

- Breng het product aan over de gehele omtrek van de eerste 4 schroefdraden het mannelijke en vrouwelijke gedeelte.
- Strijk glad met de vinger om het product tot in de schroefdraad te laten doordringen.
- Schroef met de hand vast. Alleen de laatste ¼-slag wordt gedaan met een bandsleutel of pijptang. Controleer of ten minste 4 schroefdraden zijn meegenomen.
- Strijk het overtollige product glad.
- Bij het drogen ontstaat na ongeveer 10 minuten een vel op het product, de handelingen hieronder moeten binnen die tijd plaatsvinden.
- Laat vervlechten zonder de aansluitingen te bewegen. Tot 3 bar onmiddellijk onder druk te zetten en tussen 3 en 8 bar na 24 uur (temperatuur >+10°C).
- Sluit de tube goed na gebruik.

Verbruik

Met 20 ml product kunt u ongeveer 10 aansluitingen van 1'' waterdicht maken.

Reiniging van het materiaal

Het materiaal kan worden gereinigd met een oplosmiddel (aceton, alcohol of terpentine).

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op internet op www.quickfds.com of www.geb.fr.

Als het product valt onder de regelgeving voor detergents: lijst met bestanddelen op aanvraag beschikbaar via reach@geb.fr

Als het product valt onder de regelgeving voor biociden of als het een biocide bevat om het te beschermen: raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad - Zorg voor een verantwoord gebruik van de gebruikte producten.

Opmerkingen

Na 10 minuten vervlechting kunnen de aansluitingen niet meer herplaatst worden, het kan niet gebruikt worden voor premontage.

Het product blokkeert de aansluitingen niet, kleppen moeten mechanisch zeer goed worden aangedraaid om het risico van losdraaien bij openen en sluiten te voorkomen.

Opslag

Bewaren bij een temperatuur tussen +2°C en +30°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken product, bewaard bij 20 °C en bij normale luchtvochtigheid.

Sorteren van verpakkingen en afval

Raadpleeg de informatie op de verpakking van het product en de geldende lokale regels.

De informatie op dit productblad wordt te goeder trouw gegeven en is gebaseerd op in ons laboratorium uitgevoerde metingen. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen raden wij gebruikers aan vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang de ontwikkelingen van de producten of van onze kennis hieromtrent. Wij raden u aan om alvorens u het product gebruikt op <http://www.geb.fr> te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.