

POOL ★ DRUKLIJM

POOL * COLLE PRESSION

FUNCTIE

Gelijm voor het aan elkaar bevestigen van niet-geplastificeerde (U-PVC) PVC afvoerpijpen.

- ☐ Lijmen van leidingen onder druk niet bestemd voor menselijke consumptie

Labels en Goedkeuringen

- ☐ Voldoet aan de normen EN14680 en EN14614
- ☐ Niet-compatibel met drinkwater (voldoet niet aan de geldende Franse lijst met goedgekeurde producten)

Technische kenmerken

Vorm	Thixotrope gel (druipt niet bij verticale toepassing)
Dichtheid	0,90
Droog extract	20%
Brookfield viscositeit	15 Pa.s
Drukweerstand	51,2 bar
Schuifweerstand na 24 uur drogen	5,2 MPa (NF T 54-096)
Temperatuurweerstand	+90°C
Na te leven droogtijd	Druk: 1 uur bij reparatie van een diameter <90 mm 24 uur in alle andere gevallen Verwijderen: 1 uur

Verwerking

De verbindingen die worden gerealiseerd met het hechtmiddel dienen te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: (Uittreksel uit DTU 60-31, -32, -33 CH 3.21).

De temperatuur bij verwerking dient tussen +5°C en +35°C te zijn.

Vorbereiding

- Controleer of het uiteinde van de mannelijke kant van de leiding of aansluiting is afgekant. In gevallen waarbij de leiding ter plaatse is afgezaagd moet u de leiding met een vijl of op andere wijze afkanten om hetzelfde profiel terug te krijgen

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com. De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.

- Om de mannelijke kant volledig in het inschuifstuk te kunnen schuiven moet u het inschuifstuk meten en de afstand met vet krijt of een stift markeren op het mannelijke deel van de leiding of aansluiting.
- Wrijf, om de laag van het oppervlak van de onderdelen te verwijderen, de aan elkaar te zetten onderdelen met een ronddraaiende beweging (mannelijke kant en inschuifstuk) met fijn schuurpapier: het gebruik van een vijl, rasp of zaagblad hiervoor is strikt verboden.

Gebruiksaanwijzing

- Maak de twee met elkaar te verbinden onderdelen schoon met een schone, met DECAPANT GEBSOPLAST doordrenkte doek, pas op dat u hierbij het merkstreepje niet wegveegt.
- Breng met een kwast een gelijkmatige, niet te dikke laag van de lijm aan, eerst bij de ingang van het inschuifstuk en daarna over het mannelijke uiteinde, waarbij u in de lengterichting eindigt.
- De lijm droogt relatief snel, schuif de twee onderdelen dus onmiddellijk helemaal in elkaar, waarbij u in de lengterichting duwt, zonder te draaien, tot aan het vooraf gemaakte merkstreepje.
- Houd u in alle gevallen aan de minimale droogtijd voordat u de verbinding vastpakt, om elke beweging van de onderdelen ten opzicht van elkaar te voorkomen.
- Sluit tussen elk gebruik van de lijm en het afbijtmiddel de verpakking hiervan goed af, om overmatige verdamping van vluchtige oplosmiddelen te voorkomen.

Verbruik

Gemiddeld aantal aansluitingen met 100 ml:

Ø Dn In mm	32	40	50	63	80	90	100	110	125	140
Aantal	45	22	18	9	5,5	5	4,5	3,5	3	2

Reiniging van het materiaal

Indien nodig kan de kwast schoongemaakt worden met DECAPANT GEBSOPLAST.

Tip

Door het product hard te schudden wordt het vloeibaar.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur van -5°C tot +35°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bij +20°C in de gesloten originele verpakking is 24 maanden voor alle verpakkingen.

Opmerkingen

Het aanbrengen moet gebeuren op een tegen regen beschutte plaats. Ook moet de pot van de lijm niet aan spatwater (regen of anders) blootgesteld worden, hierdoor wordt de resterende lijm in de pot onbruikbaar. Ook moet u er op letten dat de aan elkaar te bevestigen onderdelen en de kwast niet vochtig zijn voor het aanbrengen van de lijm.

Verdun het hechtmiddel niet

Het veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar via www.quickfds.com. De informatie van deze technische fiche wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen die in ons laboratorium verricht werden. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naargelang van de ontwikkelingen van de producten of de stand van onze kennis. Wij raden u dus aan om, alvorens het product te gebruiken, te controleren of u over de laatste versie van het document beschikt.