

POOL* VILT LIJMSPRAY

POOL* COLLE SPRAY FEUTRINE

FUNCTIE

Spuitbus met lijm met oplosmiddel op basis van synthetisch rubber voor het lijmen van de viltlaag in het zwembad tussen de structuur (hout, beton, polystyreen,...) en de liner.

- De spuitbus met een platte afstelbare spuitmond (richting en grootte) en het sterke hechtvermogen vereenvoudigen de plaatsing van het vilt, vooral op verticale oppervlakken.
- Compatibel met alle typen viltlagen en de gebruikelijke materialen voor zwembadstructuren. Voor zwembadstructuren wordt echter aangeraden eerst een test uit te voeren op oppervlakken die zeer gevoelig zijn voor oplosmiddelen.
- Ook geschikt voor het lijmen van polyolefine schuimrubber.

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken
Look	Thixotrope vloeistof
Aard	Lijm met oplosmiddel op basis van synthetisch rubber
Kleur	Doorzichtig (licht roze)
Dichtheid	< 1
Tijd open	5 min
Volledige uitharding	48 uur
Verwerkingstemperatuur	Tussen +10°C en +30°C
Temperatuurweerstand van de opgedroogde lijm	Tussen -10°C en +70°C
Hechting	Goede hechting op de gebruikelijke materialen van zwembadstructuren zoals beton, hout, polyester, ... Doe eerste een test op ondergronden die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. Compatibel met de meest verkocht viltsoorten van PE, PP of polyester en met polyolefine schuimrubber.
Weerstand	Goed voor behandeld zwembadwater.

Toepassing

Vorbereiding

- De te lijmen oppervlakken moeten schoon en droog zijn.
- De temperatuur moet liggen tussen +10°C en +30°C.
- Schud de spuitbus voor gebruik en houd deze met de bovenkant omhoog bij het gebruik op ongeveer 20 cm afstand van de structuur.
- Richt de spuitmond
 - Het zwarte deel van de verticale buis geeft een platte horizontale streep.
 - Het zwarte deel van de horizontale buis geeft een platte verticale streep.
- Stel de grootte van de streep af

H = groot
M = middelmatig
L = klein

Gebruiksaanwijzing

- Spuit de lijm op de ondergrond. Het kan over het gehele oppervlak worden aangebracht om vouwen te voorkomen, of in strepen /dotten op een gedeelte van het oppervlak. Geadviseerd wordt tenminste de omtrek, de hoeken, en de omtrek van te plaatsen onderdelen met lijm te bedekken en de lijm met regelmatige tussenruimte aan te brengen.
- Breng het vilt binnen 5 minuten aan door het stevig tegen de ondergrond aan te duwen. Het vilt hecht direct.
- Spuit bij het lijmen van polyolefine schuimrubber het product zowel op het schuimrubber als op de ondergrond. Wacht 5 minuten en breng het schuimrubber dan aan door het stevig tegen de ondergrond aan te duwen. Het schuimrubber hecht direct.
- Volledig droog na 48 uur.

Verbruik

Een spuitbus van 500ml dekt een oppervlak van 25m² als het hele oppervlak gelijmd wordt.

Reiniging van het materiaal

De nog niet gedroogde lijm kan met een oplosmiddel van het type aceton worden verwijderd. Droog kan de lijm alleen mechanisch verwijderd worden.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

De houdbaarheidsdatum vermeld op de verpakking geldt voor een niet aangebroken verpakking, bewaard bij 20°C en bij normale luchtvochtigheid.

Opmerkingen

Bij gevoelige oppervlakken kunt u denken aan **POOL* VILT LIJM en seuu**.

Voor het lijmen van dik polyolefine schuimrubber kunt u ook **POOL* MASTIEK PRO** gebruiken.

POOL* VILT LIJM SPRAY is compatibel met AKOR vinyl.

De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt. Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com