

POOL ★ GEBSOBLUE

FUNCTIE

Lijm voor het aan elkaar bevestigen van leidingen van flexibel PVC en hard PVC (U-PVC) in zwembadomgevingen

- Lijmen van leidingen van flexibel PVC en aansluitingen van hard PVC
- Lijmen van leidingen van hard PVC en aansluitingen van hard PVC
- Bestand tegen producten voor behandeling van zwembadwater, zout water en zeewater
- Geschikt voor aan- en afvoerleidingen van zwembadwater
- Bruikbaar onder druk voor diameters kleiner dan 100 mm
- Druipt niet bij verticale toepassing

Labels en goedkeuringen

CE-markering: DoP N°21047001-1

Voldoet aan de normen EN14680 en EN14814

Technische kenmerken

Specificaties	Kenmerken	
Look	Donkerblauwe gel	
Dichtheid bij 20 °C	0.9	
Brookfield viscositeit bij 20°C	18 500 MPa.s	
Schuifweerstand na 24 uur droogtijd	5,2 MPa (NF T 54-096)	
Drukweerstand	40 bar	
Bestand tegen temperaturen van	90°C	
Droogtijd	20 mm - 63 mm	63 mm - 100 mm
	0 – 10 bar: 15 min	0 – 10 bar: 30 min
	10 – 25 bar: 1 uur	10 – 25 bar : 1 uur
	25 – 40 bar: 24 uur	25 – 40 bar: 24 uur

Toepassing

De verbindingen die gerealiseerd worden met het hechtmiddel POOL ★ GEBSOBLUE dienen te worden uitgevoerd onder de volgende omstandigheden: (Uittreksel uit DTU 60-31, -32, -33 CH 3.21).

De temperatuur bij verwerking dient tussen +5°C en +35°C te zijn.

Vorbereitung

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com. De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt.

- Controleer of het uiteinde van de mannelijke kant van de leiding of aansluiting is afgekant. In gevallen waarbij de leiding ter plaatse is afgezaagd moet u de leiding met een vijl of op andere wijze afkanten om hetzelfde profiel terug te krijgen
- Om de mannelijke kant volledig in het inschuifstuk te kunnen schuiven moet u het inschuifstuk meten en de afstand met vet krijt of een stift markeren op het mannelijke deel van de leiding of aansluiting.
- Om de onderdelen op te ruwen, het glanzende deel te verwijderen, schuurt u de aan elkaar te bevestigen delen rondom met een draaiende beweging met fijn schuurpapier POOL ★ SCHUUR DOEK: gebruik van een vijl, rasp of zaag is hiervoor verboden.

Gebruiksaanwijzing

- Maak de twee met elkaar te verbinden onderdelen schoon met een schone doek, doordrenkt met het afbijtmiddel POOL ★ UNIVERSEEL AFBIJTMIDDEL, pas op dat u hierbij het merkstreepje niet wegveegt.
- Breng met een kwast een gelijkmatige, niet te dikke laag van de lijm aan, eerst bij de ingang van het inschuifstuk en daarna over het mannelijke uiteinde, waarbij u in de lengterichting eindigt.
- De lijm droogt relatief snel, schuif de twee onderdelen dus onmiddellijk helemaal in elkaar, waarbij u in de lengterichting duwt, zonder te draaien tot aan het vooraf gemaakte merkstreepje.
- Houd u in alle gevallen aan de minimale droogtijd van 10 minuten, voordat u de verbinding vastpakt, om elke beweging van de onderdelen ten opzicht van elkaar te voorkomen.
- Sluit tussen elk gebruik van de lijm en het afbijtmiddel de verpakking hiervan goed af, om overmatige verdamping van vluchtige oplosmiddelen te voorkomen.

Verbruik

- Gemiddeld aantal aansluitingen met 100 ml:

Ø Dn In mm	32	40	50	63	80	90	100
Aantal	45	22	18	9	5,5	5	4,5

Reiniging van het materiaal

- POOL ★ UNIVERSEEL AFBIJTMIDDEL maar dit product mag nooit gebruikt worden om de lijm te verdunnen.

Tip

Door het product hard te schudden wordt het vloeibaar.

Bewaring

Bewaren bij een temperatuur tussen -5°C en +35°C.

De houdbaarheidstermijn van het product bij 20°C in de gesloten originele verpakking is 24 maanden.

Opmerkingen

Het aanbrengen moet gebeuren op een tegen regen beschutte plaats. Ook moet de pot van de lijm niet aan spatwater (regen of anders) blootgesteld worden, hierdoor wordt de resterende lijm in de pot onbruikbaar. Ook moet u er op letten dat de aan elkaar te bevestigen onderdelen en de kwast niet vochtig zijn voor het aanbrengen van de lijm.

Het Veiligheidsinformatieblad is online beschikbaar op www.quickfds.com. De informatie in deze technische beschrijving wordt te goeder trouw gegeven en is het resultaat van metingen uitgevoerd in ons laboratorium. Gezien het aantal materialen, de kwaliteitsverschillen en de verschillen in werkwijzen, raden wij gebruikers aan, vooraf een test uit te voeren onder reële gebruiksomstandigheden.

Dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, om aan te sluiten bij productontwikkelingen en ons kennisniveau. Wij adviseren u daarom voor gebruik van het product te controleren of u over laatste versie van het document beschikt.