

TAŚMA PTFE do dużych średnic

Działanie

Taśma 100% P.T.F.E, zapewniająca izolację na metalowych połączeniach gwintowych każdego rodzaju i ułatwiająca ich demontaż.

- Izolacja obwodów wody gorącej lub zimnej w systemach ogrzewania i sanitarnych do 15 bar.
- Dostępna w różnych szerokościach i grubościach dla gwintów cienkich lub grubych.

Oznaczenia i zezwolenia

TAŚMA PTFE do dużych średnic jest zgodna z europejską normą EN 751-3 (Klasa F: cienkie gwinty lub Klasa G: grube gwinty).

Charakterystyka techniczna

Kolor	biały	
Klasa	Klasa F: cienkie gwinty	Klasa G: grube gwinty
Grubość	0,1 mm	0,2 mm
Szerokość	12 mm	19mm i 25 mm
Długość	12 m	15 m
Masa powierzchniowa	40 g/m ² (gęstość: 0,4)	80 g/m ² (gęstość: 0,4)
Izolacja połączeń	Od 3/8" (12 x 17) do 1 1/2" (40 x 49) w przypadku gwintów, w których element męski jest stożkowy (ISO 7)	< 3/8" (12 x 17) w przypadku gwintów, w których element męski jest stożkowy (ISO 7)
Stabilność wymiarowa	Doskonała pomiędzy -260°C a +260°C w przypadku wody (w innych przypadkach temperatura różna w zależności od płynu)	
Inercja chemiczna	Niewrażliwa na produkty chemiczne, środki pomocnicze i mikroorganizmy	
Cechy organoleptyczne	Nie zmienia smaku wody	
Demontaż	Łatwy	

Sposób użycia

Przygotowanie

- Oczyszczyć połączenia z kurzu i tłuszczu.

Instrukcje

- Owinąć taśmę wokół gwintu męskiego w kierunku skręcania.
- Nie naciskać silnie na taśmę podczas owijania.
- Pod koniec nakładania, odciąć i zawinąć taśmę na gwincie.
- Zastosować naprężenie wstępne między 50 a 150 N.m, zależnie od zastosowania.
- Możliwe natychmiastowe zastosowanie ciśnienia.

Przechowywanie

Produkt nie ulega degradacji w czasie. Czas przechowywania: ponad 10 lat.

Uwagi

W przypadku gwintów grubych lub zużytych lepiej stosować **TAŚMA PTFE WYSOKA GĘSTOŚĆ**

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40. Informacje zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

www.geb.fr

str: 2 z 2