

GEBSOFLON

НАЗНАЧЕНИЕ

Паста для соединений незатвердевающая на основе ПТФЭ для герметизации резьбовых соединений из металла и пластика, конической или цилиндрической формы

- Можно использовать для соединений диаметром до 1"
- Подходит для стали, алюминия, меди, латуни, ПВХ, АБС-пластика
- Используется без пакли и прочих волокон

Технические характеристики

Параметр	Значение
Внешний вид	Бежевая паста, слегка зернистая
Плотность	1.2
Устойчивость к температурам	-18°C +260 °C
Устойчивость к давлению	40 бар
Может использоваться с жидкостями:	Воздух, вода, масла, разбавленные кислоты и основания, алифатические растворители, нефтяные растворители, аммиак, рассол, CO2, природный газ, пар, гелий, фреон Не подходит для кислорода – Используйте средство OLIFAN PTFE для кислорода
Совместимость с металлами	Сталь, алюминий, латунь, медь
Совместимость с видами пластика	ПВХ, хлорированный ПВХ, АБС-пластик

Применение

Подготовка

- Соединения должны быть в идеально готовом состоянии: чистые и обезжиренные.

Применение

- Нанести пасту без излишка на детали с наружной резьбой и завинтить – герметичность достигается мгновенно

Очистка инструментов

- С помощью влажной тряпки

Рекомендация

Наносите пасту без излишков и без использования пакли.

Хранение

Хранить при температуре от -18°C до +50°C.

При +20°C, срок хранения средства в оригинальной упаковке составляет 2 года.

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой актуальной версией документа.

Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу www.quickfds.com.

Примечания

Зернистый вид пасты совершенно нормален. Это связано с тем, что в пасте содержатся разные герметизирующие вещества.

Сведения, приведённые в этом документе, представлены добросовестно и отражают результаты измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая разнообразие материалов, разное качество и разнообразие методов работы, мы рекомендуем потребителям перед обработкой попробовать продукт в тех условиях, где он будет применяться. По ходу улучшения продукта в этот документ вносятся изменения, и уведомления об этом не предусмотрены, так что советуем вам перед применением удостовериться, что вы располагаете самой актуальной версией документа.

Лист данных о безопасности доступен в Интернете по адресу www.quickfds.com.



GEB SAS - CS 62062 - Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex - France
Phone. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIREN : 500 674 056