

# Лист Технических Характеристик

E-Labo-044

Выпущено: 04/05/2023

Изм : 14

Аннулирует и замещает предыдущие редакции

# ПАСТА ДЛЯ РЕТУШИРОВАНИЯ ЭМАЛИ LIMPIMAIL

# ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Для ремонта сколов на эмали сантехнического оборудования и предметов домашнего обихода.

- Раковины, ванные, холодильники и т.д.
- Не желтеет под воздействием света.
- Не подходит для ремонта сколов на участках, которые подвергаются постоянному воздействию воды.
  Для этих целей, использовать REPARATION EMAIL.

### Технические характеристики

Спецификации	Характеристика
Химический состав	краска на основе растворителя без ароматических
	углеводородов
Вид	Глянцевый
Цвет	Белый
Температурная стойкость	+100°C
Плотность	1,2
Совместимость с материалами	Эмаль, чугун

# <u>Использование</u>

#### Подготовка

• Удалите осколки эмали с помощью очень тонкой наждачной бумаги на поверхности, которую вы хотите покрыть.

#### Инструкция по применению

- Нанести продукт при помощи щетки, аккуратными движениями нанося продукт на всю ремонтируемую поверхность.
- Продукт становится нелипким через 15 минут высыхания. Если необходимо нанести второй слой, подождите приблизительно 1 час.

# Очистка оборудования

- Для небольших остатков свежего продукта использовать ацетон.
- Если продукт высох, использовать шкурку на тканевой основе.

# Меры предосторожности

Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com или на http://www.geb.fr/fiches.php

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

# **Хранение**

Хранить при температурах от +5°C и +40°C.

Срок годности на упаковке указан для продукта в невскрытой заводской упаковке, хранящегося при температуре 20 ° С в нормальных условиях влажности. Срок годности составляет 2 года.

# Примечания

Не подходит для поверхностей, подвергающихся нагреванию (духовая печь, кухонные плитки и т.д.), т.к. может пожелтеть

Не подходит для ремонта сколов на участках, которые подвержены постоянному воздействию воды. Для них – использовать REPARATION EMAIL.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях эксплуатации.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr

	ведомления, и поэтому				янием наших знаний ( на сайте <u>www.geb-russia</u>
GEB SAS	- CS 62062 - Tremblay Tél : 33 (0)1.48.	en France - 9597 17.99.99 - Fax : 33	2 Roissy Charles 3 (0)1.48.17.98.0	de Gaulle Cedex – 0 - www.geb.fr	France