

## **MASTIC SPECIAL BARBECUE** **МАСТИКА ДЛЯ МОНТАЖА БАРБЕКЮ**

### ПРИМЕНЕНИЕ

#### **Огнеупорный клей-мастика**

- Используется для монтажа сборных барбекю на частях, подверженных воздействию высоких температур. Позволяет соединить следующие поверхности: кирпич/кирпич, кирпич/металл, металл/металл.

### Технические характеристики

Вид	Паста
Цвет	Бежевый
Плотность	1,81
Максимальная гранулометрия наполнителей	100 микрон (0,1 мм)
Температурная стойкость	1100 °C
Время сушки	Минимум 3 часа в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды (полное высыхание через 24-48 часов). Медленно высыхает на воздухе (это очень зависит от толщины, температуры и относительной влажности) и затвердевает под воздействием температуры.

### Инструкция по использованию

#### **Подготовка**

- Тщательно очистить опоры (на них не должно быть ни пыли, ни жира).
- Смочить пористые опоры, например с помощью губки (опоры должны быть влажными, но не мокрыми, чтобы не оказывать воздействие на свойства продукта).

#### **Применение**

- Готовая к применению мастика, используется с помощью пистолета.
- Нанести клей на поверхность полоской или лепешками по всей протяженности.
- Плотно наложить огнеупорный материал, раздавливая клей.
- После осуществления монтажа, дать высохнуть минимум 3 часа, в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды (полное высыхание через 24-48 часов).
- Мастика остается чувствительной к воде до ее полного обжига.

На открытом воздухе, если барбекю не используется сразу же после монтажа, рекомендуется защитить те части барбекю, которые могут быть подвержены воздействию дождя. Части, подверженные воздействию высоких температур, подвергнутся обжигу путем постепенного повышения температуры (пламя хвороста, и т.д.) Мы гарантируем полную прочность всей конструкции после значительного повышения температуры (пламя древесного угля).

Дополнительно: предпочтительно защитить внешние поверхности барбекю от прямого контакта с дождем путем обработки водоотталкивающим средством.

## **Расход**

Картридж 310 мл позволяет склеить (путем наложения 2ух полосок мастики толщиной 6 мм) поверхности контуром 3,30 м.

## **Очистка инструмента**

Очистка инструмента осуществляется при помощи воды (по возможности, горячей).

## **Хранение**

Хранить при температуре от +5°C до +30°C.

При температуре 20°C срок хранения продукта в его закрытой фабричной упаковке составляет 36 месяцев.

## **Примечания**

Для частей конструкции, не подвергаемых прямому воздействию высоких температур, либо от которых требуется высокая механическая устойчивость, предпочтительно использовать огнеупорный состав или структурный клей (типа двух-компонентного эпоксида).

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.



GEB S.A.S – BP 62062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France  
Тел.: (33) 01 48 17 99 99 – Факс: (33) 01 48 17 98 00  
N°SIREN 500 674 056

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**

Стр.: 2 из 2