

# Краткое Техническое Описание

Составлено: **07/05/09 г.** Редакция: 3

Отменяет и заменяет предыдущие

# PROPFEU TRESSE PLATE EN FIBRE DE VERRE

# ПРИМЕНЕНИЕ

## Плоский жгут из стекловолокна для обеспечения термической герметизации.

- Прокладка для притворов котлов, печей, каминов и без образования желобков.
- Теплоизоляция.

#### Технические характеристики

Цвет	Жгут черной окраски (с графитовой смазкой).
Природа	Плетеный жгут из стекловолокна Е.
Толщина	3 мм
Ширина	10 или 15 мм
Температурная стойкость	До 550 ℃ при непрерывном и статическом использовании (температура плавления: 840 ℃).
Стойкость	Хорошая по отношению к большинству коррозийных веществ (за исключением фосфорных кислот, фтористо-водородных и концентрированных щелочей). Не подверженный гниению

### Инструкция по использованию

#### Подготовка

- Поверхности наложения должны быть чистыми.
- Для лучшего сцепления смочить пористые поверхности.

#### Способ применения

- Отрезать ножом необходимую длину жгута.
- Нанести полоску огнеупорного клея на поверхность приклеивания.
- Плотно прижать жгут на полоску клея и дать высохнуть (примерно 2 часа перед постепенным повышением температуры).

### **Хранение**

Срок хранения при температуре 20 °С в первоначальной закрытой упаковке превышает 10 лет.

С данными по безопасности продукта можно ознакомиться на сайте www.quickfds.com. Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Принимая во внимание количество материалов, разницу в их качестве и разнообразие методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить предварительное опробование состава в условиях, максимально приближенных к реальным. В зависимости от изменений состава продукции и наших знаний в данный документ могут без предупреждения вноситься модификации, и потому рекомендуем перед использованием убедиться, что речь идет о последней редакции.



GEB SAS - BP 62062 - Tremblay en France 95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00 N°SIREN: 500 674 056

www.geb.fr