

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНГІБІТОР G110

G110 INHIBITEUR UNIVERSEL

Функціональність

Засіб, призначений для захисту замкнених контурів центрального опалення від корозії, осаду та накипу. Може використовуватися для захисту як нових систем опалення, так і після видалення шламу з тих, що вже функціонують.

- Підходить для таких металів: нержавіюча сталь, мідь, латунь, алюміній, чавун, сталь, оцинкована сталь.
- Підходить для пластикових труб, що використовуються в системах з підігрівом підлоги (PER, PEX, PB, PP, PVC).
- Захищає установку, створюючи бар'єр між матеріалами та водою. Цей засіб запобігає явищам, що спричиняють корозію, утворення осаду та накипу.

Технічні характеристики

Характеристики	Специфікації
Зовнішній вигляд	Рідина помаранчевого кольору
Щільність	1.09
Показник pH при 20°C	8.1
Жорсткість води в системі	Підходить для усіх типів води (водопровідна вода, пом'якшена вода)
Сумісність з матеріалами	- мідь, латунь - чавун, сталь, оцинкована сталь, нержавіюча сталь, алюміній - PVC, PER, PEX, PB, PP
Сумісність з іншими засобами	Сумісність з усіма засобами GEB HVAC Сумісність з антифризом без присадок
Сумісність з обладнанням	Сумісність з більшістю обладнання Не пошкоджує ущільнення ніпелів радіаторів та котлів

Застосування

Підготовка

- Рекомендується видалити засмічення з системи, а потім обробити чистий контур. Засмічення потрібно видалити, якщо системі більше 5 років, якщо у воді в контурі багато осаду, якщо дно радіаторів холодне тощо. Для ефективного видалення засмічення використовуйте засіб G30 DESEMBOUANT.
- Вимкнути котел або тепловий насос (та циркуляційний насос).
- Злити з системи об'єм, еквівалентний об'єму засобу, що вводиться (з котла або з нижньої частини системи).

Спосіб застосування

- Дотримуватися дозування (1 л на 100 л). Засіб можна вводити через живильник, який живить систему з підігрівом підлоги, через найвищу частину системи (наприклад, кран для випуску повітря з радіатора, використовуючи G EASY INJECT) або за допомогою насоса.
- Долити воду для відновлення робочого тиску.
- Перезапустити систему.
- Запустити циркуляційний насос щонайменше на 30 хвилин для гомогенізації розчину.
- Добре продуті радіатори, щоб випустити все повітря.
- Залишити засіб в системі. Ваша система захищена (термін експлуатації в середньому 5 років) і може знову нормально функціонувати.
- Радимо записати інформацію, що стосується цієї обробки (назва засобу(ів), дата тощо).
- Попередження: якщо в систему потрібно долити велику кількість води або додати антифриз, для підтримки концентрації в контурі на рівні 1% обов'язково слід додати засіб (ІНГІБІТОРА G10 або УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНГІБІТОР G110).

Витрата

1 л на систему об'ємом 100 л

Очищення обладнання

Водою.

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки див. на сайті www.quickfds.com або www.geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів, список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr.

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту, див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте засоби відповідально.

Порада

Щоб дізнатися точний об'єм системи, слід виміряти такі показники:

- перед заповненням нової системи вперше або після видалення засмічення, зняти показання лічильника води (V1)

- заповнити рідиною

- зняти показання лічильника води (V2)

Об'єм системи визначається різницею $V_e = V_2 - V_1$

Коментарі

Перед використанням прочитати інструкцію.

Заборонено повторно використовувати порожню упаковку.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex –
Франція

Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Зберігання

Зберігати при температурі від +5°C до +30°C.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, визначається на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20°C за нормальної вологості.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та чинні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому рекомендуємо перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.