

СИЛІКОНОВЕ МАСТИЛО

GRAISSE SILICONE

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Мастило на основі силіконової оливи та інертних наповнювачів, водовідштовхувальне, стійке до температури.

- Змащення сантехнічної арматури.
- Змащення кранів і клапанів, які використовуються при дуже високих або дуже низьких температурах або за наявності водяної пари.
- Водовідштовхувальне: може використовуватися на виробках для подачі гарячих водних розчинів,
- Запобігає осадженню накипу у воді на змащених деталях

Етикетки та сертифікати відповідності

Сумісність з питною водою: відповідність чинним Позитивним спискам

Технічні характеристики

Технічні умови	Характеристики
Тип	Прозора паста
Відносна густина	1
Проникнення без перемішування	Від 220 до 250 1/10го мм
Проникнення після 60 циклів перемішування	> 230 1/10го мм
В'язкість базового масла при 25 °C	630 мПа·с
В'язкість базового масла при 40°C	420 мПа·с
Обмеження робочих температур	Від -50 °C до + 220 °C

- Незначна зміна консистенції залежно від температури.
- При контакті з мінеральними, рослинними оліями, повітрям не піддається ніякій модифікації.
- Не викликає корозії металів і пластикових матеріалів.

Застосування

Підготовка

- Перед змащенням виробу очистіть і повністю знежирте його.

Спосіб застосування

- Наносить безпосередньо пальцем або лопаткою.

Очищення обладнання

Знежирювальний розчинник

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки можна знайти в Інтернеті за адресою www.quickfds.com або <http://www.geb.fr/fiches.php> .
Якщо до засобу застосовуються норми щодо миючих засобів: список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту: див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте продукти відповідально.

Спостереження

Не змащувати клапанні пристрої або регулятори кисневого контуру (контакт кремнію/ кисню з тиском може призвести до небезпеки вибуху).

Не використовуйте для швидких рухів.

Не використовуйте на пофарбованих або які будуть пофарбовані, лакованих або склеєних поверхнях: Силікон діє як антипригарний засіб і може привести до відторгнення фарби (антипригарне покриття, риб'яче око...) або неможливості склеювання.

Зберігання

Зберігати при температурі від -5 °C до +40 °C

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, вимірюється на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20 °C з нормальною вологістю.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та будь-які застосовні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи ми рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому ми рекомендуємо вам перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>