

RLC+

Функціональність

Анаеробна смола для гладких мідних і латунних з'єднань.

- Може використовуватися в комплексних установках.
- Для використання в побутових системах гарячого і холодного водопостачання та центрального опалення.
- Час повернення до води: 15 хвилин після останнього з'єднання, до 16 мм і до 30 бар.
- Стійкість до гідроударів.
- Не підходить для газових труб, холодильних контурів або установок, що піддаються постійній вібрації.
- Не переставляється.

Етикетки та сертифікати відповідності

Відповідає вимогам до питної води: сертифікат WRAS при температурі до 23°C відповідно до BS 6920.

Випробування CSTB:

- **Тиск розриву: діаметр 14 мм, при 20°C: 73 бари**
- **Стійкість до перепадів тиску: 30 00 циклів по 1 с від 10 до 30 бар при 20°C, діаметр 14 мм**
- **Стійкість до температури: 1000 год при 80°C, 10 бар, діаметр 14 мм**

Технічні характеристики

Характеристики	Специфікації
Тип	Густа рідина
Колір	Помаранчевий
Мінімальна температура для нанесення	10°C
Максимальний діаметр	35 мм
Час витримки перед повторним випуском води	15 хв для з'єднань діаметром до 16 мм включно 1 год для діаметрів від 18 до 28 мм 1 год 30 хв для діаметрів від 28 до 35 мм
Час остаточного затвердіння	12 годин
Мінімальна відстань для врізання або паяння	30 см
Сумісні рідини	Питна вода (при температурі < 23°C) Вода для опалення Розчин етиленгліколю
Стійкість до температури / тиску	До 30 бар (до 60°C) До 15 бар (до 70°C) До 15 бар (до 70°C)

Застосування

Підготовка

- Заздалегідь визначити довжину і положення усіх компонентів в ланцюзі і регулярно встановити фіксуючі затискачі, щоб уникнути ефекту скручування або вигину.
- Відшліфувати зовнішню та внутрішню різьбу за допомогою АБРАЗИВНОЇ СТРИЧКИ або СТАЛЕВОЇ ВАТИ.
- Знежирити та очистити поверхні за допомогою УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗНЕЖИРЮВАЧА.
- Перед нанесенням засобу переконайтеся, що поверхні чисті та сухі.

Спосіб застосування

- Нанести смолу НА ВСЮ поверхню зовнішньої ТА внутрішньої різьби. Для прес-з'єднань наносити засіб, не знімаючи прокладки.
- З'єднати зовнішню та внутрішню частини без перекручування.
- Витерти надлишки засобу чистою ганчіркою (засіб не висихає при контакті з повітрям).
- Після встановлення останнього з'єднання зачекати 15 хвилин (для з'єднань діаметром до 16 мм), або 1 годину (для з'єднань від 18 до 28 мм), або 1,5 години (для з'єднань від 28 до 35 мм), перш ніж знову запустити контур водопостачання.
- Для систем водопостачання, призначених для споживання людиною, промивати систему щонайменше 30 хвилин, перш ніж повертати її в експлуатацію.

Споживання

З 20-мілілітрової пляшки можна зробити 50 з'єднань діаметром 15 мм.

Очищення обладнання

Перед полімеризацією засіб можна видалити розчинником.

Після полімеризації засіб можна видалити лише механічно (шліфуванням).

Запобіжні заходи під час використання

Паспорт безпеки можна знайти в Інтернеті за адресою www.quickfds.com або <http://www.geb.fr/fiches.php>

Якщо до засобу застосовуються норми щодо м'яких засобів: список компонентів можна отримати за запитом за адресою reach@geb.fr

Якщо до засобу застосовуються норми щодо біоцидів або якщо він містить біоциди для захисту: див. паспорт безпеки — Будь ласка, використовуйте продукти відповідально.

Порада

**Також підходить для попередньо сформованих рукавів (патрубків).
Можна використовувати на додаток або замість обтиску.**

Коментарі

Розроблено для мідних і латунних труб, не підходить для інших металів.

GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de
Gaulle Cedex – Франція
Тел.: 33 (0)1 48 17 99 99 - Факс: 33 (0)1 48 17 98 00 - www.geb.fr

Засіб не знімається.

З'єднання, виготовлені з використанням цього засобу, не повинні піддаватися надмірним обертальним навантаженням.

Для металевих різьбових з'єднань найкраще підходить серія GEBETANCHE.

Зберігання

Зберігати при температурі від +10°C до +25°C.

Термін придатності, який зазначений на пакуванні, визначається на невідкритому виробі, що зберігається при температурі 20°C за нормальної вологості.

Сортування упаковки та відходів

Див. інформацію на упаковці засобу та будь-які застосовні місцеві правила.

Інформація в цьому технічному паспорті надана добросовісно і є результатом вимірювань, проведених в нашій лабораторії. У зв'язку з великою кількістю матеріалів, різницею в якості і різними методами роботи ми рекомендуємо провести попередні випробування в реальних умовах експлуатації.

Цей документ може бути змінений без попереднього повідомлення відповідно до розробки засобу або наявної у нас інформації, тому ми рекомендуємо вам перевіряти останню версію на сайті <http://www.geb.fr>.